

10/517093

Rec'd PCT/PTO 06 DEC 2004



REÇU 18 JUIN 2003

OMPI PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 24 607.6

Anmeldetag: 4. Juni 2002

Anmelder/Inhaber: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG,
Andernach/DE

Bezeichnung: Filmförmige, zerfallsfähige Zubereitungen zur Wirk-
stofffreisetzung und Verfahren zu deren Herstellung

IPC: A 61 K 9/46

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 8. April 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Ebert

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1 (a) OR (b)

Filmförmige, zerfallsfähige Zubereitungen zur Wirkstoff-freisetzung und Verfahren zu deren Herstellung.

5 Die Erfindung betrifft filmförmige, in wässrigen Medien zerfallsfähige Zubereitungen, die auf der Basis von wasser-löslichen Polymeren hergestellt sind und zur Verabreichung von Stoffen an den menschlichen oder tierischen Körper ver-wendet werden können. Die Erfindung betrifft ferner Verfah-
10 ren für die Herstellung solcher Zubereitungen, sowie deren Verwendung als pharmazeutische Darreichungsformen.

Flächenförmige, in wässriger Umgebung zerfallende Darrei-chungsformen, insbesondere orale Darreichungsformen, mit-
15 tels derer eine rasche Freisetzung von Wirkstoffen in der Mundhöhle oder in anderen Körperöffnungen bzw. Körperhöh-lungen ermöglicht wird, sind bereits bekannt. Diese Darrei-chungsformen können beispielsweise in Form von Oblaten ("wafer") gestaltet sein. Aufgrund ihrer geringen Schicht-
20 dicke und Zerfallsfähigkeit oder Auflösbarkeit eignen sich diese filmförmigen, flachen Darreichungsformen insbesondere zur raschen Freisetzung von Medikamenten und anderen Wirk-stoffen im Mundraum.

Flächenförmige, oblatenartige Filme zur Abgabe von Substan-zen an den menschlichen oder tierischen Organismus sind in der Regel aus filmbildenden, wasserlöslichen Polymeren aufgebaut. Kommen diese Wafer mit Wasser oder einer Körper-flüssigkeit (z. B. Speichel) in Kontakt, lösen sich die Po-
30 lymere und die Arzneiform zerfällt unter Freisetzung des Wirkstoffes. Dabei zerfällt der Wafer umso schneller, je schneller die wässrige Flüssigkeit auch zu den inneren Be-reichen des Wafers vordringt. Deshalb nimmt die Zerfallsge-schwindigkeit mit zunehmender Schichtdicke ab.

35 Die Dicke solcher System ist nun stark durch die Menge und Art des zu führenden Wirkstoff bedingt. Dicke Wafer haben

hierbei die unangenehme Eigenschaft, aufgrund ihrer flächigen Form und der Verzögerung des Zerfalls am Gaumen festzukleben. Dies ist einerseits durch die sich oberflächlich lösenden Polymerschichten bedingt, welche einen klebrig-

5 matschigen Film bilden, andererseits haften die Darreichungsformen bei Kontakt mit der Mundschleimhaut wegen des Druckgefälles von Ober- zu Unterseite am Gaumen fest.

Durch die Eigenschaft dieser filmförmigen Arzneiformen, am

10 Gaumen und anderen Oberflächen der Mundschleimhaut festzukleben, kann bei der betreffenden Person bzw. beim Patienten eine unangenehme Empfindung hervorrufen werden, d.h. das durch diese "Wafer" erzeugte "mouthfeel" ist unangenehm oder störend und deshalb verbesserungsbedürftig.

15 Es war deshalb die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine filmförmige Zubereitung der vorstehend genannten Art bereitzustellen, welche die bekannten Vorteile schnell zerfallender Darreichungsformen aufweist, sich zugleich aber

20 durch verbesserte Zerfallseigenschaften auszeichnet, so daß eine beschleunigte Wirkstofffreisetzung resultiert. Außerdem bestand die Aufgabe darin, die Tendenz zum Anhaften oder Festhaften an die Mundschleimhaut zu verringern, so daß im Falle der Verwendung als orale Darreichungsform ein verbessertes "Mouthfeel" resultiert.

Eine weitere Aufgabe bestand darin, Verfahren anzugeben, mittels derer filmförmige Zubereitungen mit den genannten verbesserten Eigenschaften erhalten werden können.

30 Überraschenderweise wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß eine filmförmige Zubereitung mit den Merkmalen gemäß Oberbegriff des Hauptanspruchs zusätzlich eine oder mehrere Komponenten enthält, welche bei Einwirkung von Feuchtigkeit oder in Gegenwart eines wässrigen Mediums oder bei Tempera-

35 turänderung ein Gas erzeugen. Dieses Gas wird aus der Zubereitung freigesetzt, beispielsweise wenn sie in die Mund-

höhle appliziert wird und mit Speichelflüssigkeit in Kontakt kommt. Die Bildung von Gasbläschen während der oralen Einnahme einer filmförmigen Zubereitung ("Wafer") bewirkt, daß die innere Struktur des Wafers stark beeinträchtigt

5 wird und er schnell in mehrere Fragmente zerfällt. Der Wafer wird also durch die in seinem Inneren entstehenden Gasbläschen geradezu gesprengt. Hierdurch vergrößert sich schlagartig die zur Verfügung stehende Oberfläche, was zu einer beschleunigten Wirkstofffreisetzung führt.

10 Darüber hinaus wird durch das Entweichen von Gasblasen an den Oberflächen des Wafers verhindert, dass der Wafer auf der Schleimhaut anhaftet. Dies wiederum unterstützt die Zufuhr weiterer Flüssigkeit an beider Seiten des Wafers. Im Falle einer Anhaftung, wie dies bei herkömmlichen Wafers auftreten kann, würde dagegen nur eine Seite für eine vermehrte Flüssigkeitsaufnahme zur Verfügung stehen.

Im Fall einer oralen Applikation der erfindungsgemäßen Wafer bewirkt das Entweichen von Gasblasen an den Oberflächen des Wafers außerdem ein verbessertes "mouthfeel", da der Wafer nicht an der Mundschleimhaut oder Zunge anhaften kann, sondern durch das Zerplatzen der Blasen ständig von der Schleimhaut abgelöst wird.

Die Aufgabe wird des weiteren gelöst durch die in den Ansprüchen 13 bis 16 beschriebenen Herstellungsverfahren. Diese ermöglichen die Herstellung von in wässrigen Medien zerfallsfähigen, filmförmigen Zubereitungen gemäß Hauptanspruch. Dabei besteht ein wesentlicher Vorteil darin, daß bei der Herstellung der Zubereitungen gasbildende, durch Wasser oder Feuchtigkeit aktivierbare Komponenten hinzugefügt werden können, ohne daß es während der Herstellung zu einer vorzeitigen Gasentwicklung kommt.

35 Die erfindungsgemäßen Zubereitungen sind flächenförmige Filme, die mindestens ein wasserlösliches Polymer enthal-

ten. Das wasserlösliche Polymer bzw. die Polymere bildet/
bilden die Grundstruktur, auch Matrix genannt, der Zuberei-
tungen. Die Zusammensetzung der Matrix kann ferner Hilfs-
stoffe verschiedenster Art umfassen, mittels welcher die
5 chemischen und physikalischen Eigenschaften der Filme zu-
sätzlich beeinflußt werden können. Der Gewichtsanteil des/
der wasserlöslichen Polymers/Polymere liegt vorzugsweise im
Bereich von 10 bis 95 Gew.-%, besonders bevorzugt im Be-
reich von 15 bis 70 Gew.-%, jeweils bezogen auf die gesamte
10 Zubereitung (Trockenmasse).

Die verwendeten matrixbildenden polymeren Bestandteile sind
hierbei wasserlöslich oder zumindest teilweise wasserlös-
lich; sie können thermoplastisch oder nicht thermoplastisch
15 sein. Thermoplastische Formulierungen können bei der Her-
stellung der filmförmigen Zubereitungen unter Hitze extru-
diert werden, während nicht-thermoplastische Polymere als
hochviskose Lösung extrudiert werden können.

Unter teilweiser Wasserlöslichkeit wird die Eigenschaft
20 vieler Polymere verstanden, in Wasser oder wässrigen Medien
quellbar zu sein. Dabei dringen die Wassermoleküle langsam
in das Polymermaterial ein, wobei unter Quellung ein Gel
entsteht. Ein anschließender Zerfall des gequollenen Gels
zu einer echten Lösung tritt nicht auf. Dies ist insbeson-
dere bei Polymeren mit sehr hoher Molekülmasse oder bei
vernetzten Polymeren der Fall.

Folgende Polymere können dabei Verwendung finden: Polyvi-
nylalkohol (PVA), Polyethylenoxide, Copolymer aus Methyl-
vinylether und Maleinsäure, Cellulosederivate wie Hydroxy-
30 propylmethylcellulose (HPMC), Hydroxypropylcellulose (HPC),
Natrium-Carboxymethylcellulose (NaCMC), Methylcellulose
(MC), Hydroxyethylcellulose (HEC), Hydroxypropylethylcellu-
lose (HPEC), Stärke und deren Derivate, Gelatinen, Poly-
35 vinylpyrrolidone (PVP), Gummi arabicum, Pullulan oder Acry-

late. Auch Mischungen aus zwei oder mehreren der genannten Polymere können verwendet werden.

Als Hilfsstoffe, welche dem Fachmann grundsätzlich bekannt sind, können vorteilhaft Stoffe aus folgenden Gruppen Verwendung finden: Füllstoffe wie z.B. SiO_2 ; Farbstoffe wie Chinolingelb oder TiO_2 ; Sprengmittel bzw. Dochtmittel, die Wasser in die Matrix hineinziehen und die Matrix von innen her sprengen, wie z. B. Aerosil; Emulgatoren wie Tween (polyethoxylierte Sorbitanfettsäureester), Brij (polyethoxylierte Fettalkohole); Süßstoffe wie Aspartam, Natriumcyclamat und Sacharin; Weichmacher wie PEG (Polyethylenglykol) oder Glycerin; Konservierungsmittel wie beispielsweise Sorbinsäure oder deren Salze. Der Anteil dieser Hilfsstoffe kann vorzugsweise bis zu 30 Gew.-% betragen, insbesondere 1 bis 20 Gew.-%, jeweils bezogen auf die gesamte Zubereitung.

Komponenten, welche bei Einwirkung von Feuchtigkeit oder in Gegenwart eines wässrigen Mediums oder bei Temperaturänderung ein Gas erzeugen, sind dem Fachmann grundsätzlich bekannt. Vorzugsweise enthalten die erfindungsgemäßen filmförmigen Zubereitungen eine oder mehrere gasbildende Komponente(n), die aus der Gruppe ausgewählt ist/sind, die Carbonate, insbesondere Natriumcarbonat, Ammoniumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Kaliumcarbonat, und Hydrogencarbonate, insbesondere Natriumhydrogencarbonat, und Säuren, insbesondere Carbonsäuren wie Citronensäure, Äpfelsäure, Essigsäure, Milchsäure, Fumarsäure, Gluconsäure, Weinsäure, sowie Säureregulatoren, insbesondere Salze der Essigsäure, Natriumdihydrogen- oder Dinatriumhydrogenphosphat, Natriumtartrat, Natriumascorbat, umfaßt.

Vorzugsweise wird die Gasbildung durch eine Kombination zweier oder mehrerer Komponenten bewirkt, insbesondere durch die Kombination eines Erdalkali- oder Alkalimetallcarbonates oder Alkalimetallhydrogencarbonates mit einer

Carbonsäure. Als Carbonate oder Hydrogencarbonate kommen insbesondere Natriumhydrogencarbonat, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat und Kaliumhydrogencarbonat in Betracht. Unter den Carbonsäuren werden insbesondere diejenigen aus der Citronensäure, Äpfelsäure, Essigsäure, Milchsäure, Fumarsäure, Gluconsäure und Weinsäure umfassenden Gruppe bevorzugt. Besonders bevorzugt ist eine Kombination von Natriumhydrogencarbonat mit Citronensäure.

10 Der Anteil der gasbildenden Komponente(n) kann bis zu 70 Gew.-% betragen, bezogen auf die Trockenmasse der Zubereitung; vorzugsweise liegt der Anteil im Bereich von 5 bis 60 Gew.-%.

15 Im Falle der oben genannten gasbildenden Komponenten ist das unter Einwirkung eines wässrigen Mediums entstehende Gas Kohlendioxid. Dies schließt aber nicht aus, daß bei Verwendung einer anderen gasbildenden Verbindung bzw. eines Gemisches von Verbindungen ein andersartiges Gas entsteht, wie z. B. Stickstoff. Sofern CO_2 das in Gegenwart von Wasser oder eines wässrigen Mediums gebildete Gas darstellt, ergibt sich als ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen filmförmigen Darreichungsformen eine verbesserte Wirkstoffaufnahme in den Körper. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform zeichnen sich die erfindungsgemäßen Zubereitungen dadurch aus, daß sie in Gegenwart von Wasser oder eines wässrigen Mediums ein saures Milieu bilden.

30 Neben den genannten an der Gasbildung beteiligten Komponenten können die filmförmigen Zubereitungen zusätzlich einen oder mehrere Säureregulatoren enthalten. Hierfür kommen insbesondere Salze der Essigsäure, Natriumdihydrogen- oder Dinatriumhydrogenphosphat, Natriumtartrat und Natriumascorbat in Betracht.

Die Aktivierung der Gasproduktion erfolgt bevorzugt unter Einwirkung von Wasser, Feuchtigkeit oder eines wässrigen Mediums. Die filmförmigen Zubereitungen können darüber hinaus auch derartig aufgebaut sein, daß die Gasbildung durch veränderte thermische Bedingungen aktiviert wird, beispielsweise wenn eine filmförmige Zubereitung oral aufgenommen wird und dabei unter dem Einfluß der Körperwärme erwärmt wird (z. B. bei Erwärmung über 25 bis 35 °C). Eine Gaserzeugung durch thermische Aktivierung erzielt man mit Hilfe von Backtriebmitteln, zu denen Ammoniumcarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Hirschhornsalz (eine Mischung aus Ammoniumcarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat und Ammoniumcarbamat), sowie Hydrogencarbonat (Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat) in Mischung mit sauren Phosphaten, sauren Pyrophosphaten, Citronensäure oder Weinsäure zählen.

Eine andere Möglichkeit, von der vorteilhaft Gebrauch gemacht werden kann, besteht darin, daß die Aktivierung der Gasbildung durch eine pH-Änderung ausgelöst wird, beispielsweise nach oraler Verabreichung einer filmförmigen Zubereitung. Durch den Zutritt von Feuchtigkeit bei Kontakt mit Speichel wird die Reaktion zwischen den gasbildenden Komponenten (Carbonat und/oder Hydrogencarbonat einerseits, Säurekomponente andererseits) ermöglicht. Die CO₂-freisetzende Reaktion beruht dabei auf einem Ansäuern (pH-Aktivierung) der Carbonat- bzw. Hydrogencarbonat-Komponente.

Unter "wässrigen Medien" werden im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung insbesondere Wasser, wässrige Lösungen, Suspensionen, Dispersionen, wässrige Lösungsmittelgemische sowie physiologische Flüssigkeiten bzw. Körperflüssigkeiten (z. B. Körpersekrete, Speichel, Mucus) verstanden.

Aufgrund ihrer Befähigung zur Gasbildung zeichnen sich die erfindungsgemäßen filmförmigen Zubereitungen durch verbesserte Zerfallseigenschaften aus. Vorzugsweise sind diese Zubereitungen als schnell zerfallende Filme ausgestaltet, d. h. sie weisen Zerfallszeiten auf, die im Bereich von 1 s bis 5 min, vorzugsweise im Bereich von 1 s bis 1 min, besonders bevorzugt im Bereich von 1 s bis 30 s liegen.

Die filmförmigen Zubereitungen können eine Dicke im Bereich von 5 μm bis 3 mm, bevorzugt zwischen 10 μm und 1 mm, und besonders bevorzugt zwischen 20 μm und 500 μm aufweisen.

Im allgemeinen sind die erfindungsgemäßen filmförmigen Zubereitungen einschichtig aufgebaut. Allerdings ist gemäß einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, daß die Zubereitungen aus mindestens zwei miteinander verbundenen Schichten aufgebaut sein können.

In einer besonderen Ausführungsform ist vorgesehen, daß die filmförmigen Zubereitungen in Wasser oder in wässrigen Medien quellfähig sind. Dies wird durch einen Gehalt an einer oder mehreren quellfähigen Substanzen erreicht, beispielsweise aus der Gruppe, die hydrophile Polyacrylate, hydrophile Polymethacrylate, anionische oder kationische Hydrogele, Agar, Carboxymethylcellulose, Methylcellulose, Tragant, Gelatine und quellfähige Ionenaustauscherharze umfaßt.

Die filmförmigen Zubereitungen eignen sich vorteilhaft als Darreichungsformen zur Verabreichung von pharmazeutischen Wirkstoffen. Deshalb ist in einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, daß eine solche Zubereitung einen pharmazeutischen Wirkstoff, oder eine Kombination von zwei oder mehreren pharmazeutischen Wirkstoffen enthält. Der/die Wirkstoff(e) können in gelöster, dispergierter, suspendierter oder emulgierter Form vorliegen.

Optional können weitere freisetzbare Stoffe enthalten sein, z. B. Aromastoffe oder Süßstoffe.

Als Wirkstoffe kommen ohne Einschränkung solche Verbindungen in Betracht, die bei Mensch oder Tier therapeutisch wirksam sind. Diese können aus folgenden Gruppen stammen: Mittel zur Infektionsbehandlung, Virostatika, Analgetika wie Fentanyl, Sufentanil, Buprenorphin, Anesthetika, Anorektika, Wirkstoffe zur Behandlung von Arthritis und Asthma wie Terbutaline, Anticonvulsiva, Antidepressiva, Antidiabetika, Antihistaminika, Antidiarrhoika, Mittel gegen Migräne, Juckreiz, Übelkeit und Brechreiz, Reise bzw. Seerkrankheit, wie Scopolamin und Ondansetron, Antineoplastika, Anti-Parkinson-Mittel, Antipsychotika, Antipyretika, Antispasmodika, Anticholinergika, Mittel gegen Ulkus wie Ranitidin, Sympathomimetika, Kalziumkanalblocker wie Nifedipin, Betablocker, Beta-Agonisten wie Dobutamin und Ritalin, Antiarrhythmika, Antihypertonika wie Atenolol, ACE-Hemmer wie Enalapril, Benzodiazepin-Agonisten wie Flumazenil, coronare, periphere und zerebrale Vasodilatoren, Stimulation für das Zentralnervensystem, Hormone, Hypnotika, Immunosuppressiva, muskelrelaxierende Mittel, Prostaglandine, Proteine, Peptide, Psychostimulanzien, Sedativa, Tranquilizer.

Geeignete Wirkstoffe finden sich ferner in den Wirkstoffgruppen der Parasympatholytika (z. B. Scopolamin, Atropin, Berlactyzin), der Parasympathomimetika, der Cholinergika (z. B. Physostigmin, Nicotin), der Neuroleptika (z. B. Chlorpromazin, Haloperidol), der Monoaminoxidasehemmer (z. B. Tranylcypromin, Selegilin), der Sympathomimetika (z. B. Ephedrin, D-Norpseudoephedrin, Salbutamol, Fenfluramin), der Sympatholytika und Antisymphotonika (z. B. Propranolol, Timolol, Bupranolol, Clonidin, Dihydroergotamin, Naphazolin), der Anxiolytika (z. B. Diazepam, Triazolam), der Lokalanästhetika (z. B. Lidocain), der zentralen Anal-

getika (z. B. Fentanyl, Sufentanil), der Antirheumatika (z. B. Indomethacin, Piroxicam, Lornoxicam), der Koronartherapeutika (z. B. Glyceroltrinitrat, Isosorbiddinitrat), der Östrogene, Gestagene und Androgene, der Antihistaminika (z. B. Diphenhydramin, Clemastin, Terfenadin), der Prostaglandinderivate, der Vitamine (z. B. Vitamin E, Cholecalciferol), der Cytostatika und der herzwirksamen Glykoside wie beispielsweise Digitoxin und Digoxin.

Die erfindungsgemäßen filmförmigen Zubereitungen können auch dazu verwendet werden, einen oder mehrere Aromastoffe, wie z. B. Menthol oder Lemon-Aroma, in der Mundhöhle freizusetzen. Der bzw. die Aromastoff(e) kann/können aber auch in Kombination mit einem oder mehreren pharmazeutischen Wirkstoffen in der Zubereitung vorliegen.

Der Wirkstoffgehalt bzw. der Gehalt an Aromastoff(en) beträgt vorzugsweise 0,1 bis 50 Gew.-%, besonders bevorzugt 1 bis 25 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Trockenmasse einer filmförmigen Zubereitung.

Die Erfindung umfaßt ferner Verfahren, welche die Herstellung von filmförmigen, in wässrigen Medien zerfallsfähigen Zubereitungen ermöglichen, die gasbildende Komponenten enthalten und unter Einwirkung von Feuchtigkeit oder in Gegenwart eines wässrigen Mediums ein Gas erzeugen. Insbesondere eignen sich diese Verfahren zur Herstellung von filmförmigen Zubereitungen, wie sie im Anspruch 1 und den davon abhängigen Ansprüchen beschrieben sind.

Die erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren beruhen auf dem Grundprinzip, daß zunächst eine Beschichtungsmasse hergestellt wird, die Matrixpolymer(e), gasbildende(n) Stoff(e), Wirkstoff(e) und/oder Aromastoff(e) und gegebenenfalls weitere Hilfsstoffe enthält, und daß diese Beschichtungsmasse

nachfolgend auf eine Unterlage beschichtet und danach getrocknet wird.

Bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Zubereitungen ist
5 der Umstand zu berücksichtigen, dass bei der Herstellung
von wasserlöslichen (oder in Wasser zerfallsfähigen) Filmen
in der Regel Wasser oder ein wässriges Medium als Lösungsmittel verwendet wird. Da die gasbildenden Komponenten
durch Wasser oder Feuchtigkeit aktiviert werden, würde die
10 gewünschte gasbildende Reaktion schon vorzeitig während der
Herstellung einer Beschichtungsmasse erfolgen, welche die
wasserlöslichen Matrixpolymere und die gasbildenden Komponenten enthält.

15 Erfindungsgemäß kann dieses Problem mit Hilfe der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen gelöst werden:

Gemäß einem ersten erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren
ist vorgesehen, daß die Herstellung der Beschichtungsmasse,
20 welche die Bestandteile der Zubereitung einschließlich
des/der gasbildenden Komponente(n) enthält, durch Lösen
oder Suspendieren der Bestandteile in einem im wesentlichen
wasserfreien Lösungs- oder Suspensionsmittel erfolgt, beispielsweise in Ethanol. Hierdurch wird verhindert, daß die
25 Reaktion der Gasbildung bereits während der Herstellung der
Beschichtungsmasse ausgelöst wird. Nach Beschichtung und
Trocknung verbleibt ein wasserlöslicher Film, welcher bei
Kontakt mit Feuchtigkeit Gasbildung zeigt und die gewünschten
Eigenschaften aufweist.

30 "Im wesentlichen wasserfrei" bedeutet, daß der Wassergehalt
weniger als 8 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 5 Gew.-%,
und besonders bevorzugt weniger als 1 Gew.-% beträgt.

Ein zweites erfindungsgemäßes Herstellungsverfahren sieht
35 vor, daß die Herstellung der Beschichtungsmasse, welche die

Bestandteile der Zubereitung einschließlich des/der gasbildenden Komponente(n) enthält, durch Schmelzen der Bestandteile erfolgt. Anschließend wird die geschmolzene Beschichtungsmasse auf eine Unterlage (Trägerschicht) extrudiert, vorzugsweise durch Schlitzdüsen. Der abgekühlte Film steht anschließend zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Bei dieser Verfahrensvariante werden als matrixbildende Polymere thermoplastische wasserlösliche Polymere bzw. Polymergemische eingesetzt. Da bei diesem Verfahren auf die Verwendung von Wasser verzichtet wird, kann eine vorzeitige Aktivierung der Gasbildung nicht stattfinden.

Eine weitere Möglichkeit zur Herstellung von filmförmigen Zubereitungen mit den beanspruchten Eigenschaften ergibt sich dadurch, daß zunächst aus zwei Beschichtungsmassen zwei Filme hergestellt werden, welche anschließend miteinander verbunden werden, wobei jede Beschichtungsmasse jeweils nur eine einzige der für die Gasbildung erforderlichen Komponenten enthält. Beispielsweise wird zunächst eine wässrige Polymerlösung mit Natriumhydrogencarbonat und eine weitere wässrige Polymerlösung mit Citronensäure hergestellt und durch Ausstreichen der Masse auf eine Prozessfolie als Unterlage (z. B. Polyesterfolie, Polyethylenfolie oder Metallfolie) und anschließende Trocknung jeweils ein wasserlöslicher Film hergestellt.

Da für die Aktivierung der Gaserzeugung beide Komponenten anwesend sein müssen, findet eine vorzeitige Gasbildung während der Herstellung der Beschichtungsmassen nicht statt, selbst wenn Wasser oder wässrige Medien als Löse- oder Suspendierungsmittel verwendet werden. Der gasbildende Prozess kann also nicht ablaufen, da die zur Gasbildung benötigten Komponenten zunächst in getrennten Filmen vorliegen. Anschließend werden beide Filme - z.B. durch Kaschieren - vereinigt, so dass ein Film entsteht. Erst nach erfolgter Applikation (z. B. orale Verabreichung) nimmt die

filmförmige Zubereitung Wasser auf, und die beiden gasbildenden Verbindungen kommen miteinander in Kontakt, wodurch die Gasbildung ausgelöst wird.

5 Dieses Herstellungsverfahren umfaßt die folgenden Schritte:
Zunächst wird eine erste Beschichtungsmasse hergestellt,
welche eine erste gasbildende Komponente sowie weitere Bestandteile der filmförmigen Zubereitung enthält. Dies kann
10 durch Lösen, Suspendieren oder Dispergieren dieser Bestandteile in einem wässrigen Lösungs- oder Suspensionsmittel erfolgen. Auf entsprechende Weise wird eine zweite Beschichtungsmasse hergestellt, welche eine zweite gasbildende Komponente sowie weitere Bestandteile der filmförmigen Zubereitung enthält. Die erste und zweite Komponente sind
15 notwendige Reaktionspartner einer gaserzeugenden Reaktion. Jede der beiden Beschichtungsmassen wird auf einer Unterlage ausgestrichen und getrocknet, wodurch ein erster und ein zweiter Film gebildet wird. Beide Filme werden durch Aufeinanderkaschieren vereinigt.

20 Ein viertes erfindungsgemäßes Herstellungsverfahren macht von der Maßnahme Gebrauch, daß bei der Herstellung der Beschichtungsmasse(n) zumindest eine der gasbildenden Komponenten, oder ein Gemisch gasbildender Komponenten, in mikroverkapselter Form vorliegt. Durch eine derartige Verkapselung wird die gasbildende Reaktion während der Masseherstellung unterbunden. Erst bei der beispielsweise oralen
25 Einnahme des Filmes kommt es - unter den im Mundraum gegebenen Umständen wie pH-Wert bzw. Körpertemperatur - zur Aktivierung der gasbildenden Reaktion. Geeignete Verfahren und Hilfsstoffe zur Mikroverkapselung von Partikeln sind
30 dem Fachmann bekannt.

Das Verfahren sieht vor, daß eine Beschichtungsmasse hergestellt wird, welche die Bestandteile der Zubereitung ein-
35

schließlich der gasbildenden Komponenten enthält, wobei zumindest eine der gasbildenden Komponenten in mikroverkapselter Form vorliegt. Die Herstellung der Beschichtungsmasse kann durch Lösen, Suspendieren oder Dispergieren der Bestandteile in einem Lösungs- oder Suspensionsmittel erfolgen. Da die Aktivierung der Gaserzeugung durch die Mikroverkapselung verhindert wird, können bei diesem Verfahren auch wässrige Medien als Lösungs- oder Suspensionsmittel eingesetzt werden. Anschließend wird die Beschichtungsmasse auf einer Unterlage ausgestrichen und getrocknet.

Die erfindungsgemäßen filmförmigen zerfallsfähigen Zubereitungen eignen sich vorteilhaft zur Verwendung als Darreichungsformen zur Verabreichung von pharmazeutischen Wirkstoffen zu therapeutischen Zwecken, insbesondere zur oralen, rektalen oder vaginalen Verabreichung.

Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden Ausführungsbeispiele näher erläutert:

Beispiel 1:

Nr.	Bestandteil	Anteil Trockenmasse Gew.-%
1	Ethanol	
2	PVP	33%
3	Zitronensäure	20 %
4	NaHCO ₃	35 %
5	Menthol	7 %
6	Aspartam	5 %

Beispiel 2:

Nr.	Bestandteil	Anteil Trockenmasse Gew.-%
1	Ethanol	
2	HPC	33%
3	Zitronen- säure	20 %
4	NaHCO ₃	30 %
5	Lemon-Aroma	12 %
6	Aspartam	5 %

5 **Herstellung der Massen für Beispiel 1 und 2:**

Zunächst wird Nr. 1 vorgelegt und Nr. 2 unter Rühren hinzu-
 gegeben so dass eine 15%ige Polymerlösung entsteht. An-
 schließend werden Nr. 3, 5 und 6 hinzugegeben und gerührt
 10 bis die Masse homogen ist, danach wird Nr. 4 hinzugegeben
 und gerührt bis die Masse homogen ist. Die Masse wird als
 dünner Film auf eine Prozessfolie ausgestrichen und 15 Min.
 bei 60-80°C getrocknet. Der trockene Film wird dann zu Wa-
 fern vereinzelt.

Ansprüche

1. Filmförmige, in wässrigen Medien zerfallsfähige Zubereitung zur Verabreichung von Stoffen an den menschlichen oder tierischen Körper, mit einem Gehalt an mindestens einem wasserlöslichen Polymer, dadurch gekennzeichnet, daß die Zubereitung eine oder mehrere Komponenten enthält, welche bei Einwirkung von Feuchtigkeit oder in Gegenwart eines wässrigen Mediums oder bei Temperaturänderung ein Gas erzeugen.

2. Filmförmige Zubereitung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die gasbildende(n) Komponente(n) aus der Gruppe ausgewählt ist/sind, die Carbonate, insbesondere Natriumcarbonat, Ammoniumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Kaliumcarbonat, und Hydrogencarbonate, insbesondere Natriumhydrogencarbonat, und Säuren, insbesondere Citronensäure, Äpfelsäure, Essigsäure, Milchsäure, Fumarsäure, Gluconsäure, Weinsäure, sowie Säureregulatoren, insbesondere Salze der Essigsäure, Natriumdihydrogen- oder Dinatriumhydrogenphosphat, Natriumtartrat, Natriumascorbat, umfaßt.

3. Filmförmige Zubereitung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Kombination aus mindestens einer gasbildenden Komponente (a) und mindestens einer gasbildenden Komponente (b) enthält, wobei die Komponente(n)

(a) aus der Gruppe der Carbonsäuren, vorzugsweise aus der Citronensäure, Äpfelsäure, Essigsäure, Milchsäure, Fumarsäure, Gluconsäure und Weinsäure umfassenden Gruppe, und die Komponente(n)

(b) aus der Natriumhydrogencarbonat, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat und Kaliumhydrogencarbonat umfassenden Gruppe ausgewählt ist/sind.

4. Filmförmige Zubereitung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie befähigt ist, CO₂ oder N₂ zu erzeugen, vorzugsweise unter Einwirkung von Wasser oder eines wässrigen Mediums oder von Feuchtigkeit.

5. Filmförmige Zubereitung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie in Gegenwart von Wasser ein saures Milieu bildet.

10

6. Filmförmige Zubereitung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie in Gegenwart von Wasser oder eines wässrigen Mediums innerhalb von 1 s bis 5 min, vorzugsweise innerhalb von 1 s bis 1 min, besonders bevorzugt innerhalb von 1 s bis 30 s, zerfällt.

15

7. Filmförmige Zubereitung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie in wässrigen Medien quellfähig ist.

20

8. Filmförmige Zubereitung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie einen pharmazeutischen Wirkstoff oder eine Kombination von zwei oder mehreren pharmazeutischen Wirkstoffen enthält.

25

9. Filmförmige Zubereitung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie mindestens einen Aromastoff enthält, bevorzugt Menthol.

30

10. Filmförmige Zubereitung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus mindestens zwei Schichten aufgebaut ist.

11. Filmförmige Zubereitung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Dicke zwischen 5 µm und 3 mm, bevorzugt zwischen 10 µm und 1 mm, besonders bevorzugt zwischen 20 µm und 500 µm, aufweist.

12. Verwendung einer Zubereitung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche zur oralen, rektalen oder vaginalen Verabreichung von pharmazeutischen Wirkstoffen.

13. Verfahren zur Herstellung einer Zubereitung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11 durch Beschichtung einer Beschichtungsmasse auf eine Unterlage, umfassend die Schritte:

- Herstellung einer Beschichtungsmasse, welche die Bestandteile der Zubereitung einschließlich des/der gasbildenden Komponente(n) enthält, durch Lösen oder Suspendieren der Bestandteile in einem im wesentlichen wasserfreien Lösungs- oder Suspensionsmittel;
- Ausstreichen dieser Beschichtungsmasse auf einer Unterlage und Trocknen.

14. Verfahren zur Herstellung einer Zubereitung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11 durch Beschichtung einer Beschichtungsmasse auf eine Unterlage, umfassend die Schritte:

- Herstellung einer Beschichtungsmasse, welche die Bestandteile der Zubereitung einschließlich des/der gasbildenden Komponente(n) enthält, durch Schmelzen der Bestandteile;
- Extrusion der geschmolzenen Beschichtungsmasse durch Schlitzdüsen auf die Unterlage.

15. Verfahren zur Herstellung einer Zubereitung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11 durch Beschichtung ei-

ner Beschichtungsmasse auf eine Unterlage, umfassend die Schritte:

- Herstellung einer ersten Beschichtungsmasse, welche eine erste gasbildende Komponente sowie weitere Bestandteile der filmförmigen Zubereitung enthält, durch Lösen oder Suspendieren dieser Bestandteile in einem wässrigen Lösungsmittel- oder Suspensionsmittel;
- Herstellung einer zweiten Beschichtungsmasse, welche eine zweite gasbildende Komponente sowie weitere Bestandteile der filmförmigen Zubereitung enthält, durch Lösen oder Suspendieren dieser Bestandteile in einem wässrigen Lösungsmittel- oder Suspensionsmittel, wobei die erste und zweite Komponente Reaktionspartner einer gaserzeugenden Reaktion sind;
- Ausstreichen der ersten Beschichtungsmasse auf einer Unterlage und Trocknen, wodurch ein erster Film gebildet wird;
- Ausstreichen der zweiten Beschichtungsmasse auf einer Unterlage und Trocknen, wodurch ein zweiter Film gebildet wird;
- Aufeinanderkaschieren der beiden Filme.

16. Verfahren zur Herstellung einer Zubereitung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11 durch Beschichtung einer Beschichtungsmasse auf eine Unterlage, umfassend die Schritte:

- Herstellung einer Beschichtungsmasse, welche die Bestandteile der Zubereitung einschließlich der gasbildenden Komponenten enthält, durch Lösen oder Suspendieren der Bestandteile in einem Lösungsmittel- oder Suspensionsmittel, wobei zumindest eine der gasbildenden Komponenten in mikroverkapselter Form vorliegt;
- Ausstreichen dieser Beschichtungsmasse auf einer Unterlage und Trocknen.

Zusammenfassung

5 Eine filmförmige, in wässrigen Medien zerfallsfähige Zubereitung zur Verabreichung von Stoffen an den menschlichen oder tierischen Körper, mit einem Gehalt an mindestens einem wasserlöslichen Polymer, ist dadurch gekennzeichnet, daß die Zubereitung eine oder mehrere Komponenten enthält, welche bei Einwirkung von Feuchtigkeit oder in Gegenwart
10 eines wässrigen Mediums oder bei Temperaturänderung ein Gas erzeugen.